

Lab Service

Lana

Nr. 93956



ARTIKELDATEN	EINHEIT	ERGEBNIS	PRÜFVERFAHREN	BEMERKUNG
Nutzbreite	cm	145		+ / - 2%
Rollenlaenge ca.	m	50		circa
Zusammensetzung	%	75% WO, 25% PA		
Gewicht pro Laufmeter	g / lfm	600 g	EN 2286-2	+ / - 5%
Gewicht pro Quadratmeter	g / m2	414 g	EN 2286-2	+ / - 5%
Stärke	mm	1,2		circa
PRÜFERGEBNISSE	EINHEIT	ERGEBNIS	PRÜFVERFAHREN	BEMERKUNG
Scheuerpruefung (12kPa)	Touren Martindale	40.000	EN ISO 12947-1, 2	
Pillingprüfung		3-4	EN ISO 12945-2	
Zugfestigkeit	N	309	EN ISO 13934-1	Kette
Zugfestigkeit	N	382	EN ISO 13934-1	Schuss
Weiterreißfestigkeit	N	30,3	EN ISO 13937-3	Kette
Weiterreißfestigkeit	N	30	EN ISO 13937-3	Schuss
Nahtschiebewiderstand	mm	6	EN ISO 13936-2	Kette
Nahtschiebewiderstand	mm	6	EN ISO 13936-2	Schuss
Reibechtheit trocken - helle Farben		4-5	EN ISO 105-X12	
Reibechtheit trocken - dunkle Farben		4-5	EN ISO 105-X12	
Reibechtheit nass - helle Farben		3-4	EN ISO 105-X12	
Reibechtheit nass - dunkle Farben		3-4	EN ISO 105-X12	
Lichtechtheit - helle Farben		4	EN ISO 105-B02	
Lichtechtheit - dunkle Farben		4	EN ISO 105-B02	
Azofarbstoffe		nicht nachweisbar	§35 LMBG B 82.02-2, 3, 4	
Feuerschutz - Europa		erfüllt	EN 1021- 1, 2	
Feuerschutz - Großbritannien		erfüllt	BS 5852 Cigarette&Match	
EMPFOHLENE PFLEGEKENNZEICHNUNG				


 Michael Jung
 Geschäftsführer / CEO



M. ZELLNER GmbH, D-96247 MICHELAU, GUTENBERGSTR. 11
 www.zellner-textil.de e-mail: info@zellner-textil.de
 TEL +49/9571/9797-0 FAX +49/9571/9797-40 USt.-Id.-Nr.: DE813956409
 SITZ DER GESELLSCHAFT: 96247 MICHELAU REGISTERGERICHT COBURG HRB 2196 GESCHÄFTSFÜHRER MICHAEL JUNG
 Geringe Farbabweichungen sind branchenüblich und stellen keinen Reklamationsgrund dar


Lab Service

Lana

Nr. 93956



DATA	UNIT	TEST RESULT	TEST METHOD / STANDARD	COMMENTS
Useable width	cm	145		+ / - 2%
Roll length	m	50		average
Composition	%	75% WO, 25% PA		
Weight per linear meter	g / lin mtr	600 g	EN 2286-2	+ / - 5%
Weight per squaremeter	g / m2	414 g	EN 2286-2	+ / - 5%
Thickness	mm	1,2		average
PROPERTY	UNIT	TEST RESULT	TEST METHOD / STANDARD	COMMENTS
Abrasion test (12 kPa)	cycles Martindale	40.000	EN ISO 12947-1, 2	
Pilling test		3-4	EN ISO 12945-2	
Tensile strength	N	309	EN ISO 13934-1	warp
Tensile strength	N	382	EN ISO 13934-1	weft
Tear growth resistance	N	30,3	EN ISO 13937-3	warp
Tear growth resistance	N	30	EN ISO 13937-3	weft
Resistance to seam slippage	mm	6	EN ISO 13936-2	warp
Resistance to seam slippage	mm	6	EN ISO 13936-2	weft
Rubbing fastness dry - bright colours		4-5	EN ISO 105-X12	
Rubbing fastness dry - dark colours		4-5	EN ISO 105-X12	
Rubbing fastness wet - bright colours		3-4	EN ISO 105-X12	
Rubbing fastness wet - dark colours		3-4	EN ISO 105-X12	
Fastness to light - bright colours		4	EN ISO 105-B02	
Fastness to light - dark colours		4	EN ISO 105-B02	
AZO dye stuffs		undetectable	§35 LMBG B 82.02-2, 3, 4	
Fire protection - Europe		passed	EN 1021- 1, 2	
Fire protection - Great Britain		passed	BS 5852 Cigarette&Match	
RECOMMENDED CARE LABELING				


 Michael Jung
 Managing director / CEO



M. ZELLNER GmbH, D-96247 MICHELAU, GUTENBERGSTR. 11
 www.zellner-textil.de e-mail: info@zellner-textil.de
 TEL +49/9571/9797-0 FAX +49/9571/9797-40 USt.-Id.-Nr.: DE813956409
 SITZ DER GESELLSCHAFT: 96247 MICHELAU REGISTERGERICHT COBURG HRB 2196 GESCHÄFTSFÜHRER MICHAEL JUNG
 Geringe Farbabweichungen sind branchenüblich und stellen keinen Reklamationsgrund dar